

TGH Hipoil GL-5 SAE 80W-90



TGH Hipoil GL-5 SAE 80W-90 je mineralno multigradno višenamensko ulje sa EP aditivima za podmazivanje zupčastih prenosnika motornih vozila sa velikom sposobnošću podnošenja udarnih opterećenja.

Primena

Namenjeno je za podmazivanje hipoidnih, spiralnih i konusnih zupčanika i zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina/malog obrtnog momenta, malih brzina/velikog obrtnog momenta ili velikih brzina/udarnih opterećenja. Koristi se za podmazivanje sklopova kod putničkih, komercijalnih vozila, autobusa, građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije kod kojih proizvođači opreme zahtevaju upotrebu ulja nivoa performansi GL-5. Osigurava optimalno podmazivanje transmisija vozila u zimskim i letnjim mesecima kod svih uslova vožnje.

Nivo kvaliteta:

API GL-5 MIL-L-2105D

TGH Hipoil GL- 5 SAE 80W-90	Tipične vrednosti	Metode
Gradacija viskoznosti	SAE 80W-90	
Izgled i boja	Bistra, braon uljasta tečnost	Vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,893	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s		ISO 3104
- na 100 °C	14,5	
Indeks viskoznosti	99	ISO 2909
Tačka paljenja (COC), °C	200	ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-27	ISO 3016
Korozivnost na bakru (Cu, 120 °C, 3 h)	1b	ISO 2160
Dinamička viskoznost (Brookfield) na -26°C, mPa.s	131.000	ASTM D 2983
Sadržaj vode i mehaničkih nečistoća, vol. %	Ne sadrži	ISO 3734

Napomena: Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,5 L	1 L	3 L	5 L	10 L	205 L	1000 L	Bulk
			x		x		x		

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS.