

TGH Hydrol HV 22

TGH Hydrol HV 22 je visokokvalitetno mineralno hidraulično ulje visokog indeksa viskoznosti. Proizveden je od visoko kvalitetnih mineralnih, baznih ulja (Grupe I) i specijalnog paketa aditiva na bazi cinka. Osigurava odlična svojstva protiv habanja, dobru termičku, oksidacionu i hidrolitičku stabilnost, kao i zaštitu od korozije, vrlo dobra niskotemperaturna svojstva i dobru smičnu stabilnost,

Primena

TGH Hydrol HV 22 se koristi za podmazivanje svih vrsta savremenih hidrauličnih uređaja koji rade u uslovima velikih promena temperature, kao što su transportne, građevinske, poljoprivredne i rudarske mašine-pokretne dizalice, bageri, utovarivači, kiperi, viljuškari, uređaji na brodovima i sl.

Nivo kvaliteta:

ISO 6743-4 L- HV, ISO 11158 HV- 46, DIN 51524-3 HVLP, Parker Hannifin (Denison) HF-0 / HF-2, AFNOR NF E 48-603 HV, Eaton Brochure 03-401-2010, EATON (Vickers) I-286-S, EATON (Vickers) M-2950-S, Fives (Cincinnati Machine) P68, P69, P70 (HV), AIST (US Steel) 126, AIST (US Steel) 127

TGH Hydrol HV 22	Tipične vrednosti	Metode
ISO VG	22	ISO 3448
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,889	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s, tipično		ISO 3104
- na 0 °C	180	
- na -10 °C	400	
- na -20 °C	1000	
- na -30 °C	3000	
- na 40 °C	22	
- na 100°C	4,9	
Indeks viskoznosti	150	ISO 2909
Tačka paljenja (COC), °C	155	ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-42	ISO 3016
Korozivnost na bakru (Cu, 100°C, 3 h)	1a	ISO 2160
Izdvajanje vode (Deemulzivnost): - vreme do 3 ml emulzije, na 54°C, min	40-37-3 ml (20')	ISO 6614
Penušanje: Sklonost /Stabilnost - na 24°C, ml/ml - na 93,5°C, ml/ml - na 24°C posle 93,5°C, ml/ml	50/0 30/0 10/0	ISO 6247
Smična stabilnost, 250 ciklusa-pad viskoznosti, 40°C, %	6,0	CEC L-14-A-88
Sposobnost zaštite od rđe	Bez rđe	ISO 7120/A
FZG stepen oštećenja	10	ISO 14635-1

Napomena: Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100	0,250	0,5	1	3	5	10	205	1000	Bulk
						x	x	x	

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: mak. 40 °C Uputstva su data u SDS