

TGH Oplatolin 17

TGH Oplatolin 17 je ulje koje se koristi u građevinarstvu za odvajanje betona od kalupa. Posjeduje blaga saponifikaciona svojstva. Poseduje dobru sposobnost odvajanja kalupa od betona, dobro reprodukovanje površine kalupa na betonu uz minimalno zaostajanje mehurića vazduha. Obezbeđuje ravnu površinu izlivenih proizvoda i ne ostavlja mrlje na betonu posle skidanja oplata. Ulje nije korozivno te sprečava pojavu korozije čeličnih kalupa te im tako produžava vek trajanja.

Primena

Pogodno je za primenu kod drvenih i metalnih kalupa i čeličnih oplata kao i oplata od vodootpornih šperploča i oplata za izlivanje betonskih proizvoda. Može se koristiti i pri povišenim temperaturama. Nanosi se četkom i pneumatskim prskalicama.

Nivo kvaliteta:

ISO 6743/0 L-B

TGH Oplatolin 17	Tipične vrednosti	Metode
Izgled	Bistro, žuto ulje	Vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,855	ASTM D 4052
Sadržaj vode i mehaničkih nečistoća, vol. %	< 0,05	ISO 3734
Kinematička viskoznost na 40 °C, mm ² /s	16-18	ISO 3104
Indeks viskoznosti	90	ISO 2909
Tačka paljenja, °C	min 190	ISO 2952
Tačka tečenja, °C	max -17	ISO 3016
Kiselinski broj, mg KOH/g	4,0	ISO 6618
Korozivnost na bakru (Cu, 100 °C, 3 h)	1a	ISO 2160

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,5 L	1 L	3 L	5 L	10 L	205 L	1000 L	Bulk
			x		x		x		

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS.