

TGH Traktol 85



TGH Traktol 85 je vrhunsko višenamensko (UTTO) mazivo mineralne osnove s dodatkom posebno odabranih aditiva za poboljšanje radnih svojstava. Ulje se posebno preporučuje za moderne traktore kod kojih se podmazuju zupčasti prenosnici, hidraulični sistem, te se hlade i podmazuju mokre kočnice gde upotreba motornih ulja ne zadovoljava.

Primena

Primenjuje se za hidrauliku i transmisiju traktora IMT, Massey-Ferguson, engleskih traktora FORD i ostalih traktora kod kojih se zahteva taj nivo kvaliteta.

Nivo kvaliteta:

API GL-4 Massey-Ferguson M1135
Caterpillar TO-2 Ford M2C 86 B

TGH Traktol 85	Tipične vrednosti	Metode
Gradacija viskoznosti	SAE 85W SAE 20W-30	SAE J 306 SAE J 300
Izgled	Bistro	Vizuelno
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,891	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s - na 40°C - na 100°C	98,1 11,1	ISO 3104
Indeks viskoznosti	98	ISO 2909
Tačka paljenja (COC), °C	230	ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-27	ISO 3016
Dinamička viskoznost (Brookfield) na -18 °C, mPas	9 800	ASTM D 2983
Korozivnost na bakru (Cu, 150 °C, 3 h)	1a	ISO 2160
Penušanje: sklonost /stabilnost - na 24°C, ml/ml - na 93,5°C, ml/ml - na 24°C posle 93,5°C, ml/ml	50/0 50/0 50/0	ISO 6247
Dinamička viskoznost (CCS) na -25°C, mPa s	9 800	ASTM D 5293

Napomena: Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,5 L	1 L	3 L	5 L	10 L	205 L	1000 L	Bulk
					x	x	x		

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštiti od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS.