

TGH Turbodizel SAE 15W-40

TGH Turbodizel SAE 15W-40 je visokokvalitetno mineralno, multigradno motorno ulje iz grupe SHPD ulja. Formulisan je na bazi kvalitetnih bazna ulja, stabilnih impruvera viskoznosti i pažljivo izbalansiranim sistemom aditiva čime je osiguran visok nivo zaštite motora. Obezbeđuje dobro podmazivanje i poboljšanu zaštitu dizel motora komercijalnih vozila koja rade u teškim uslovima i sa velikim opterećenjima.

Primena

TGH Turbodizel SAE 15W-40 je namenjen za podmazivanje Euro IV / III / II / I dizel motora komercijalnih vozila koji rade u teškim uslovima i uz produžene intervale zamene ulja, te koriste sve vrste dizel goriva. Preporučuje se za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora teretnih vozila, vozila gradskog i međugradskog prevoza, rudarske i poljoprivredne mehanizacije i građevinskih mašina.

Nivo kvaliteta:

ACEA E7
MB 228.3/ DTFR 15B110
Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2

API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ
MAN M 3275-1
Mack EO-N

TGH Turbodizel SAE 15W-40	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,883	ASTM D 4052
Sadržaj vode i mehaničkih nečistoća, vol. %	< 0.05	ISO 3734
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	14,7	ISO 3104
Indeks viskoznosti	140	ISO 2909
Dinamička viskoznost (CCS), na -20°C, mPa.s	6 600	ASTM D 5293
Dinamička viskoznost (HTHS), mPa.s	3,9	CEC L-36-A-90
Tačka paljenja, °C	225	ISO 2952
Tačka tečenja, °C	-33	ISO 3016
Sulfatni pepeo, % (m/m)	1,4	ISO 3987
Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g	11,2	ISO 3771
Penušanje, tendencija/stabilnost pene, mL/mL		ISO 6247
- na 24°C	0/0	
- na 94°C	10/0	
- na 24°C posle 94°C	0/0	
Isparljivost (Noack), % (m/m)	9,7	CEC L-40-A-93
Smična stabilnost, - kinematička viskoznost kod 100 °C nakon 90 ciklusa smicanja, mm ² /s	12,7	ASTM D 7109

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,5 L	1 L	3 L	5 L	10 L	205 L	1000 L	Bulk
			x		x	x	x	x	

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS.